




## Eelnevalt mineraalse (silikaatvärviga) värvitud soklite värvimine



1. Eemalda lahtine ja nõrgalt kinniolev värv.
2. Pese hallitanud, sammaldunud jmt pinnad suunaga alt ülespoole **Tikkurila Homeenpoisto** puhastusvahendi lahusega.



3. Krundi vanad ja kriidised pinnad silikaatvärvi **Hansa Silicate** ja fassaadivärvi **Hansa Noobel Primer** seguga (1:2).
4. Krundi vigastatud kohad silikaatvärviga **Hansa Silicate**, mida on kuni 10% veega vedeldatud.
5. Värv 1-2 korda (sõltuvalt toonist) vähemalt 12 tundi peale kruntimist vedeldamata silikaatvärviga **Hansa Silicate**.



6. Peale värvimist eemalda töövahenditelt liigne värv ning pese veega.

<https://www.vivacolor.ee/juhendid/valisvarvimine/soklid/eelnevalt-toodeldud-soklid/eelnevalt-mineraalse-silikaatvarviga-varvitud-soklite-varvimine>