



## Pleekimine

Värvitooni enneaegne ja/või liiga kiire muutumine heledamaks, mis sageli ilmneb lõunapoolsel küljel. Pleekimise põhjuseks võib olla ka värvipinna kriidistumine.

Põhjused:

- Sisetööde värvi kasutamine välistöödel.
- Madala kvaliteediga värvi kasutamine.
- Värvitoon, mis on eriti tundlik UV-kiirgusele (eriti teatud eredad punased, sinised ja kollased toonid).
- Mittetoonimiseks mõeldud värvi toonimine.

**Lahendus:**

Kui pleekimise põhjuseks on värvipinna kriidistumine, tuleb esmalt pinnalt pestes tolm eemaldada (vt Kriidistumine). Uuesti värvides kasutage kindlasti kvaliteetset välistöödeks mõeldud värvi ja värvitoone, mida on soovitatud välistööde jaoks. Teatud erksad toonid ei ole ilmastikukindlad ja pleekuvad kiiresti, seepärast valige oma fassaadi värvitoon spetsiaalsest välisvärvide kaardist.

[https://www.vivacolor.ee/juhendid/varvimise-abc/probleemid\\_varvimisel/pleekimine](https://www.vivacolor.ee/juhendid/varvimise-abc/probleemid_varvimisel/pleekimine)