




Medinių fasadų ir tvorų dengimas vandenine dažyve (išryškina medienos raštą)



PARUOŠKITE

1. Pašalinkite purvą ir atplaišas.
2. Grandikliu pašalinkite atšokusią seną dangą ir nušveiskite paviršių plieniniu šepėčiu.
3. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Vivacolor Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.



IMPREGNUOKITE

4. Denkite spalvintu impregnantu-dažyve „Vivacolor Villa Lasur Akva“ 1 sluoksniu (spalvinkite ta pačia spalva, kuria dažysite).



DAŽYKITE

5. Denkite dažyve praėjus 1 val. po impregnavimo (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui).
6. Prieš naudodami dažyvę gerai išmaišykite ir reguliariai pamaišykite dengdami.
7. Denkite spalvintu impregnantu-dažyve „Vivacolor Villa Lasur Akva“ 1 sluoksniu. Ypač kruopščiai padenkite medinių objektų briaunas ir galus.



NUPLAUKITE ĮRANKIUS

8. Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu.