



Ar kaļķa krāsu krāsotu fasāžu pārkrāsošana



1. Noņemiet biezās kaļķa krāsas slāņus ar tērauda suku vai spiediena mazgātāju tā, lai ne bojātu apmesto virsmu. Noņemiet atlūpošus un trauslus apmetuma gabalus. Atveriet visas plaisas.

2. Uzmanīgi nomazgājiet netīrās virsmas ar spiediena mazgātāju, neizmantojot mazgāšanas līdzekli. Nopelējušas, ar ķērpjiem apaugušas u.tml. virsmas nomazgājiet virzienā no apakšas uz augšu ar līdzekļa

Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu. Noskalojiet virsmu ar ūdeni.




3. Nogruntējiet virsmas ar „mitrs uz mitra“ metodi, izmantojot **Hansa Silicate Primer** un ūdens šķīdumu (1:1).

4. Nokrāsojiet virsmu ar **Hansa Silicate** un **Hansa Silicate Primer** maisījumu (2:1).

5. Nokrāsojiet virsmu **1 reizi** ar fasādes krāsu **Hansa Silicate**.

6. Ļaujiet virsmai nožūt vismaz **1 diennakti** starp krāsošanas reizēm.



7. Nomazgājiet instrumentus ar ūdeni.