



Krāsotu koka durvju lakošana



1. Notīriet krāsu no visas virsmas ar skrāpi vai karstā gaisa fēnu.



2. Nošpaktelējiet nelīdzenās vietas ar piemērota toņa špakteļtepi **Tikkurila Spakkeli Puukitti**.

3. Noslīpējiet nošpaktelētās vietas ar smilšpapīru un notīriet slīpēšanas putekļus ar suku un drāniņu.



4. Ir divi varianti, kā veikt lakošanu. Nogruntējiet virsmu ar laku uz šķīdinātāja bāzes **Lacquer Extra**, kas ir atšķaidīta ar **apm. 20 %** šķīdinātāja **Special Solvent**. Nolakojiet virsmu **2 reizes** ar laku **Lacquer Extra**. Alternatīvi var nogruntēt virsmu ar laku uz ūdens bāzes **Lacquer Wall Akva**, kas ir atšķaidīta ar **20–30 %** ūdens. Nolakojiet virsmu **2 reizes** ar laku **Lacquer Wall Akva**.

5. Viegli noslīpējiet virsmu starp lakošanas reizēm un notīriet slīpēšanas putekļus ar suku un drāniņu.



6. Nomazgājiet instrumentus atbilstoši instrukcijai uz etiķetes.

<https://www.vivacolor.lv/instructions/krasosana-iekstarbos/durvis/ieprieks-apstradatas-durvis-2/krasotu-koka-durvju-lakosana/>