



Padomi pirms krāsošanas, krāsošanas laikā un pēc krāsošanas

Pirms krāsošanas

- Pirms produkta izmantošanas vienmēr izlasiet instrukciju uz etiķetes.
- Krāsojamai virsmai jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai jābūt robežās **no +5 °C līdz +28 °C** un relatīvajam gaisa mitrumam jābūt **mazākam par 80 %**. Krāsošanas laikā izvairieties no caurvēja un augstas temperatūras (**virš +28 °C**).
- Sāciet grīdas apstrādi ar vistālāko stūri, virzoties uz durvīm.
- Apstrādājot koksnes virsmu ar puscaurspīdīgu produktu, rezultāta tonis ir atkarīgs no koksnes veida, cietības un sākotnējā toņa, kā arī no apstrādāšanas reižu skaita. Veiciet izmēģinājuma apstrādi!
- Veicot apstrādi ar puscaurspīdīgu produktu, vienmēr apstrādājiet virsmu koksnes šķiedru virzienā — tādējādi iegūsiat viendabīgu rezultātu.

Krāsošanas laikā

- Rūpīgi sajauciet produktu pirms lietošanas un lietošanas laikā.
- Uzklājiet krāsu plānā slānī, jo biezs slānis žūst lēni.
- Putekļu notīrīšanai ir piemērots tikai industriāls putekļusūcējs.
- Ievietojiet otu vai mohēras aplikatoru maisiņā un rūpīgi to aizveriet, tā to varēsiet izmantot atkārtoti nākamajā dienā.
- Lietojiet kvalitatīvus instrumentus. Kvalitatīvai otai ir laba krāsas ietilpība, tā neatstāj sarus uz virsmas un nokrāsotā virsma ir vienmērīga.
- Ņemiet vērā, ka patiesais krāsas tonis ir redzams tikai pēc krāsas nožūšanas.

Pēc krāsošanas

- Ja neizmantojat visu produktu, rūpīgi aizveriet trauka vāku. Atvērts iepakojums nav ilgstoši uzglabājams.
- Šķidros krāsas atlikumus nogādājiet bīstamo atkritumu savākšanas punktā. Tukšo un sauso iepakojumu nododiet atkārtotai apstrādei vai atkritumos.
- Pēc krāsošanas vai lakošanas virsmu nedrīkst spēcīgi noslogot, jo virsma savu galējo cietību un nodilumizturību normālos apstākļos sasniedz aptuveni viena mēneša laikā. Ja virsma ir iepriekš jānotīra, tas ir jādara uzmanīgi, izmantojot ūdeni samitrinātu sūkli vai drāniņu.

Uzmanību!

- Laka **Lacquer Parquet Akva** nav piemērota dimanta priedes, dūmota ozola vai stabilizēta brūnā dižskābarža virsmām.
- Ar krāsu **Special Floor** var krāsot koka un betona grīdas iekšējās, piemēram, dzīvojamās istabas, pagrabā un noliktavas betona grīdas.

<https://www.vivacolor.lv/instructions/krasosana-iekstarbos/gridas/padomi-3/padomi-pirms-krasosanas-krasosanas-laika-un-pec-krasosanas/>