



Kā sagatavot koka fasādi krāsošanai

Koka fasādes kalpošanas laiku un izskatu lielā mērā ietekmē sagatavošanās darbi, kuri jāpaveic ļoti rūpīgi. Veicot šos darbus, pastāvīgi jāņem vērā laikapstākļi. Vislabāk ir **ļaut fasādei 2-3 dienas nožūt**, pirms sākt krāsošanu. Darba laikā nedrīkst līt lietus, un pēc darba pabeigšanas **24 stundas** temperatūra nedrīkst nokristies **zem 0 °C**. **Sekojiēt laika prognozei!**

Jaunas fasādes krāsošana

Koks ir dabīgs materiāls, tāpēc tā virsma ir piemērota dažādu dzīvu organismu, piemēram, pelējuma, zilējuma un sēnišu augšanai. Ja kokmateriāli ir jauni un neapstrādāti, **pirmais darbs ir impregnēšana**. Impregnēšanas līdzekļi ir izstrādāti tā, lai konservējošās vielas iesūktos koksnē, cik dziļi iespējams, turklāt tie satur biocidus, kas kavē zilējuma, pelējuma un citu kokam kaitīgu dzīvo organismu vairošanos. Jaunu kokmateriālu virsmas ar impregnēšanas līdzekli jāapstrādā no visām pusēm. **Īpaši rūpīgi jāpiesūcina detaļu šķautnes un gali**, lai tajos nevarētu iesūkties mitrums, kas izraisa bojājumus.

Vislabāk pirmo krāsas slāni uzklāt, **pirms dēļi tiek piestiprināti pie sienas**. Tā var nodrošināt, ka ar krāsu tiek pārklāta visa dēļu ārējā virsma. Ja pirmais krāsas slānis tiks uzklāts, kad dēļi jau ir piestiprināti pie sienas, pēc kāda laika var parādīties atsevišķas nenokrāsotas vietas, jo koka dēļi ar laiku nedaudz saraujas vai novirzās.

Krāsojot koka fasādi, **ieteicams izmantot otu**. Krāsojot ar otu, krāsa mehāniski tiek iespiesta visās plaisās un starp koka šķiedrām. Krāsojot ar rullīti, tas vieglāk pārslīd pār virsmu, un krāsa paliek vaļējo šķiedru virspusē. Lai paātrinātu darbu, var izmantot kombinēto metodi, proti, krāsu uzklāj uz virsmas ar rullīti, bet pēc tam to izlīdzina ar otu, lai krāsa cieši pieķertos virsmai.

Kad dēļi ir vienreiz nokrāsoti, veido apšuvumu, tos stiprinot pie sienas. Pēc tam **ar pretkorozijas gruntskrāsu jāpārklāj naglu galvas**, lai pēc kāda laika cauri krāsai neizspiestos rūsa, kas bojā krāsoto virsmu. Gruntēšana jāveic arī tad, ja izmantotas galvanizētas naglas.

Agrāk krāsotas fasādes pārkrāsošana

Ja pārkrāsojat jau agrāk krāsotu fasādi, vispirms **jānovērtē fasādes stāvoklis un jānomaina konstrukcijas bojātās daļas**. Pelējumu, aļģes vai sūnas nomazgājiet ar speciālu pretpelējuma līdzekli. Līdzekli uzklāj uz virsmas, ļauj iedarboties apmēram 30 minūtes un pēc tam nobērž un noskalo. Laika gaitā uz fasādes noteikti ir sakrājušies netīrumi un nosēdumi. Pirms krāsošanas tie jānomazgā, izmantojot speciālu sārmainu tīrīšanas šķīdumu, ko koka fasādēm uzklāj virzienā no apakšas uz augšu. Pēc rūpīgas beršanas fasādi noskalo ar tīru ūdeni virzienā no augšas uz leju. Fasādei labi jānožūst. **Jo sausāka fasāde, jo labāk iesūcas impregnēšanas līdzeklis** un pieķeras krāsa.

Pēc mazgāšanas no fasādes **jānotīra vaļīgā, atlobījusies krāsa**. To var izdarīt ar speciālu skrāpi, špakteļlāpstiņu vai tērauda birsti. Vecā krāsa, kas labi turas, var palikt. Līdz tīrai koksnei attīrītās vietas **rūpīgi jāpiesūcina ar koksnes impregnēšanas līdzekli**. Kad virsmas ir impregnētas, **ar pretkorozijas gruntskrāsu nogruntējiet naglu galvas**, lai pasargātu tās no turpmākas rūsēšanas.

Tad, kad pabeigti visi sagatavošanās darbi, var sākt koka fasādes krāsošanu!

<https://www.vivacolor.lv/instructions/video-ka-krasot-ardarbos/ka-sagatavot-koka-fasadi-krasosana/>