



Išblukimas

Spalvų pirmalaikis ir (arba) per greitas šviesėjimas, dažniausiai pasireiškiantis pietinėje pusėje. Blukimo priežastis gali būti ir dažyto paviršiaus teplumas.

Galimos priežastys:

- Vidaus dažų naudojimas atliekant lauko darbus.
- Nekokybiškų dažų naudojimas.
- UV spinduliams neatspari spalva (ypač – tam tikri ryškūs, mėlyni ir geltoni atspalviai).
- Tam neskirtų dažų tonavimas.

Išėitis: Jeigu išblukimo priežastis – dažyto paviršiaus kreidėjimas, paviršių pirmiausia reikia nuplauti (žr. „Kreidėjimas“). Dažydami iš naujo naudokite kokybiškus lauko dažus ir atspalvius, kurie tinka lauko darbams. Tam tikros ryškios spalvos nėra atsparios klimato sąlygoms ir greitai išblunka, tad spalvas rinkitės iš specialios lauko dažų paletės.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/dazymo-abc/dazymo-problemos/isblukimas/>