



Pūslių susidarymas

Pūslių atsiranda, kai nekokybiški dažai blogiau sukimba su pagrindu.

Galimos priežastys:

- Saulėje įkaitusio pagrindo dažymas arba dažymas saulėje.
- Aliejinių arba alkidinių dažų tepimas ant drėgno ar šlapio pagrindo. Drėgmės prasiskverbimas per patalpos išorės sieną (mažiau tikėtina, kai dažoma lateksiniais dažais, nes šie lengviau praleidžia drėgmę).
- Drėgmės ar lietaus poveikis lateksiniais dažais ką tik nudažytiems paviršiams (ypač tais atvejais, kai nėra gerai paruoštas pagrindas).

Išėitis: Gremžtuku arba šlifudami nušveiskite atšokusią ir besilupančią dažų sluoksnį, Paviršių nudažykite kokybiškais lauko darbams skirtais dažais. Dažykite nevėjuotu, apniukusiu, vėsiu oru. Nedažykite, jei yra tikimybė, kad pradės lyti, arba vėlai vakare, nes dažai nespės išdžiūti iki lietaus ir rasos susidarymo.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/dazymo-abc/dazymo-problemos/pusliu-susidarymas/>