



## Raukšlėjimasis

Nelygus, susiraukšlėjęs pagrindas.

### Galimos priežastys:

- Per storas dažų sluoksnis (tikėtina, kad naudojami alkidiniai ar aliejiniai dažai).
- Dažomas karštas paviršius arba tiesiog saulėje.
- Drėgmės poveikis dar nesukietėjusiems dažams (lietus, rasa, rūkas).
- Naujo dažų sluoksnio tepimas ant dar nesukietėjusio dažų sluoksnio.

**Išeitis:** Gremžtuku arba šlifluodami nušveiskite atšokusią ir besilupančią dažų sluoksnį. Po to perdažykite kokybiškais dažais. Prieš dažydami antrą sluoksnį, leiskite pirmajam gerai išdžiūti. Laikykitės gamintojo rekomendacijų dėl dengimo dažais. Dažyti galima nevėjuotą, neapniukusią, nevėsią dieną. Nedažykite, jei yra lietaus tikimybė, ir vėlai vakare, nes dažai nespės išdžiūti.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/dazymo-abc/dazymo-problemos/raukslejimasis/>