



Tankus trūkinėjimas – krokodilo oda

Aliejinių arba alkidinių dažų raštuotas tankus trūkinėjimas, primenantis krokodilo odą.

Galimos priežastys:

- Lateksiniais dažais dažyto pagrindo perdažymas alkidiniais dažais (išdžiūvę alkidiniai dažai yra kietesni nei lateksiniai ir trūkinėja).
- Kito dažų sluoksnio dažymas, kol dar neišdžiūvęs pirmasis dažų sluoksnis.
- Aliejinių dažų natūralus senėjimas kintančiomis klimato sąlygomis. Dėl nuolatinio plėtimosi ir susitraukimo dingsta dažų sluoksnio elastingumas. Aliejiniai ir alkidiniai dažai visą laiką kietėja ir galiausiai praranda elastingumą.

Išeitis: Gremžtuku ar šlifluodami nušveiskite atšokusią ir besilupančią dažų sluoksnį. Kad darbas vyktų greičiau, galima naudoti karšto oro pūstuvą. Paviršių nugruntuokite aliejiniais grunto dažais ir dažykite kokybiškais lauko darbams skirtais dažais. Lateksiniai dažai netrūkinėja, ilgesnį laiką išlieka elastingi.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/dazymo-abc/dazymo-problemos/tankus-trukinejimas-krokodilo-oda/>