



Mineraliniais (silikatiniais) dažais dažytų cokolių perdažymas



1. Pašalinkite atsilupusius dažus ir tinką.

2. Apipelijusias, samanomis padengtas ir pan. vietas kryptimi iš viršaus į apačią apdorokite „**Tikkurila Homeenpoisto**“ valikliu pagal etiketėje pateikiamas instrukcijas. Paviršių nuskalaukite vandeniu.



3. Paviršiuje atsiradusius plyšius ir nelygumus išlyginkite naudodami kiek galima artimesnį sudėtimi skiedinį. Tinko džiuvimo ir kietėjimo laikas priklauso nuo naudoto tinko sudėties (kalkių, cemento santykio), oro temperatūros, santykinės oro drėgmės ir tinkuoto paviršiaus storio.



4. Gruntuokite pažeistas vietas naudodami fasadinių dažų „**Hansa Silicate**“ ir „**Hansa Silicate Primer**“ mišinį (santykiu 1:2).

5. Dažykite „**Hansa Silicate**“ ir „**Hansa Silicate Primer**“ mišiniu (2:1).

6. Vieną kartą nudažykite fasadiniais dažais „**Hansa Silicate**“.

7. Dažykite **1-2 kartus**, ne anksčiau kaip **praėjus 12 valandų** nuo gruntavimo, fasadiniais dažais „**Hansa Silicate**“.



8. Darbo priemones išplaukite vandeniu.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/iso-res-darbai/cokoliai/anksciau-dazyti-cokoliai/dazymas/>