



Kalkiniais dažais dažytų cokolių perdažymas

1. Storą kalkinių dažų sluoksnį pašalinkite šepetėliu ar aukšto slėgio purkštuvu taip, kad nepažeistumėte tinkuotų paviršių. Pašalinkite ir silpnai sukibusius tinko sluoksnius. Atverkite visus plyšius.



2. Nešvarius paviršius atsargiai nuplaukite aukšto slėgio purkštuvu nenaudodami plovimo priemonių. Apipelijusias, samanomis padengtas ir pan. vietas kryptimi iš viršaus į apačią apdorokite „**Tikkurila Homeenpoisto**“ valikliu pagal etiketėje pateikiamas instrukcijas. Paviršių nuskalaukite vandeniu.



3. Paviršiuje atsiradusius plyšius ir nelygumus išlyginkite naudodami kiek galima artimesnį sudėtimi skiedinį. Leiskite pataisymams išdžiūti.

4. Gruntuokite pagrindus metodu „šlapias ant šlapio“ naudodami „**Hansa Silicate Primer**“ ir vandenį santykiu (1:1).



5. Dažykite „**Hansa Silicate**“ ir „**Hansa Silicate Primer**“ mišiniu (2:1).

6. Vieną kartą nudažykite fasadiniams dažais „**Hansa Silicate**“.

Svarbu! Tarp dažymų pagrindui leiskite džiūti **mažiausiai vieną parą**.



7. Darbo priemones išplaukite vandeniu.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/iso-res-darbai/cokoliai/anksciau-dazyti-cokoliai/kalkiniais-dazais-dazytu-cokoliu-perdazymas/>