



Organiniais dažais dažytų cokolių perdažymas



1. Nuo paviršiaus nuvalykite dulkes, nešvarumus ir druskas, atsilupusius dažus.
2. Uždenkite paviršius, kurių nepageidaujate dažyti.



3. Apipelijusias, samanomis padengtas ir pan. vietas kryptimi iš viršaus į apačią apdorokite „**Tikkurila Homeenpoisto**“ valikliu pagal etiketėje pateikiamas instrukcijas. Paviršių nuskalaukite vandeniu.
4. Paviršiuje atsiradusius plyšius ir nelygumus išlyginkite naudodami kiek galima artimesnį sudėtimi skiedinį. Leiskite pataisymams **1-2 mėnesius** džiūti.



5. Gruntuokite pagrindą cokolių dažymui skirtais dažais „**Hansa Sokkel**“, atskiestais **iki 5% vandens**.
6. Cokolius vieną kartą nudažykite cokolių dažymui skirtais dažais „**Hansa Sokkel**“.



7. Darbo priemones išplaukite vandeniu.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/isores-darbai/cokoliai/anksciau-dazyti-cokoliai/organiniais-dazais-dazytu-cokoliu-perdazymas/>