



Cokolių su polimeriniu tinku dažymas

1. Nuo paviršiaus nuvalykite dulkes, nešvarumus ir druskas.
2. Uždenkite paviršius, kurių nepageidaujate dažyti.
3. Apipelijusias, samanomis padengtas ir pan. vietas kryptimi iš viršaus į apačią apdorokite „Tikkurila Homeenpoisto“ valikliu pagal etiketėje pateikiamas instrukcijas. Paviršių nuskalaukite vandeniu.
4. Paviršiuje atsiradusius plyšius ir nelygumus išlyginkite naudodami kiek galima artimesnį sudėtimi skiedinį. Tinko džiuvimo ir kietėjimo laikas priklauso nuo naudoto tinko sudėties (kalkių, cemento santykio), oro temperatūros, santykinės oro drėgmės ir pan. Prieš dažydami fasadiniais dažais „Hansa Noobel“, impregnuokite paviršių „Hansa Noobel Primer“ ir vandens mišiniu (santykiu 1:19). Leiskite pagrindui išdžiūti **mažiausiai 12 valandų**. Du sluoksnius nudažykite fasadiniais dažais „Hansa Noobel“. Dažydami fasadiniais dažais „Hansa Facade“, gruntuokite paviršių fasadiniais dažais „Hansa Facade“, į kuriuos yra įpilta **iki 10% vandens**. Leiskite pagrindui išdžiūti **mažiausiai 12 valandų**. Paviršių vieną kartą nudažykite fasadiniais dažais „Hansa Facade“.
5. Darbo priemones išplaukite vandeniu.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/iso-res-darbai/cokoliai/patarimai/cokoliu-su-polimeriniu-tinku-dazymas/>