



Stiprių kalkių cemento tinko, mineralinių, betoninių cokolių dažymas

1. Nuo paviršiaus nuvalykite dulkes, nešvarumus ir druskas.
2. Uždenkite paviršius, kurių nepageidaujate dažyti.
3. Apipelijusias, samanomis padengtas ir pan. vietas kryptimi iš viršaus į apačią apdorokite „**Tikkurila Homeenpoisto**“ tirpalu. Paviršių nuskalaukite vandeniu.
4. Mechaniniu būdu, pavyzdžiui, smėliasrove, pašalinkite nuo paviršiaus kietą ir blizgų cemento klijų sluoksnį.
5. Paviršiuje atsiradusius plyšius ir nelygumus išlyginkite naudodami kiek galima artimesnį sudėtimi skiedinį. Tinko džiuvimo ir kietėjimo laikas priklauso nuo naudoto tinko sudėties (kalkių, cemento santykio), oro temperatūros, santykinės oro drėgmės ir tinkuoto paviršiaus storio.
6. Gruntuokite pagrindą cokolių dažymui skirtais dažais „**Hansa Sokkel**“, atskiestais iki 5% vandens.
7. Cokolius vieną kartą nudažykite cokolių dažymui skirtais dažais „**Hansa Sokkel**“.
8. Darbo priemones išplaukite vandeniu.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/iso-res-darbai/cokoliai/patarimai/stipriu-kalkiu-cemento-tinko-mineraliniu-betoniniu-cokoliu-dazymas/>