



Patarimai prieš dažymą, dažymo metu ir baigus darbus

» Prieš pradėdant darbus «

- Dažymui geriausiai tinka temperatūra nuo **+15 iki +23 °C**, santykinė oro drėgmė neturėtų viršyti **80 %**. Rekomendacijos pateiktos gaminio etiketėje ir naudojimo instrukcijoje.
- Apdorojamos medienos drėgmė turi būti mažiau nei **20 %**.
- Pirmiausiai perskaitykite instrukcijas nurodytas gaminio etiketėje.
- Geriausiai tinka dažyti apsiniaukusiu oru. Nerekomenduojama dažyti tiesiogiai saulėje esančių paviršių, prieš lietų ar iškritus vakarinei rasai.
- Papelijusius paviršius nuplaukite priemonės „**Tikkurila Homeenpoisto**“ ir vandens tirpalu (**1:3**). Tepkite „**Tikkurila Homeenpoisto**“ ant plaunamo paviršiaus tepkite kryptimi iš viršaus į apačią. Palaukite kol pradės veikti ir nuskalaukite vandeniu, naudodami šepetį, kuriuo trinkite kryptimi iš apačios į viršų. Prieš pradėdami plauti uždenkite stiklinius paviršius.
- Venkite medinių paviršių glaistymo lauko sąlygomis, bet esant poreikiui nedidelius tarpelius ir nelygumus galėsite užglaistyti tinkamu glaistu.
- Visuomet rinkitės tonuotą medienos apsaugos priemonę, nes bespalvis gaminys nesuteikia pakankamos UV apsaugos.
- Naujai impregnuotą medieną lauko sąlygomis laikykite mažiausiai pusę metų ir tik po to atlikite paviršiaus apdailą.
- Jeigu medinius paviršius apdorojate pusiau skaidria priemone, priklauso paviršiaus galutinis atspalvis nuo medienos rūšies, kietumo, pradinio atspalvio bei užteptų sluoksnių skaičiaus. Išbandykite dažus ant nedidelio paviršiaus, kad įsitikintumėte atspalvio tinkamumu!
- Jeigu naudojate pusiau skaidrią priemonę, tolygų rezultatą pasieksite jeigu paviršių apdorosite visą paviršių išilgai medienos tekstūros.
- Naujai impregnuotą medieną lauko sąlygomis laikykite mažiausiai pusę metų ir tik po to atlikite paviršiaus apdailą.

» Dažymo metu «

- Prieš naudojimą ir dažymo metu dažus reikia retkarčiais pamaišyti.
- Naudokite kokybiškas darbo priemones. Kokybiškas teptukas gerai dengia, nepalieka ant pagrindo šerių, o dažytas paviršius lieka tolygus.
- Tiek apdorojant gruntu, tiek ir dažant dažais, kruopščiai nudažykite visas medines detales, nes tai padės išvengti drėgmės susigėrimo.
- Dažykite kelis plonus sluoksnius, kad dažytas paviršius kuo greičiau išdžiūtų ir liktų tolygus. Jeigu dažysite per storai, paviršius liks lipnus, o išdžiuvęs - nelygus.
- Naudokite metalo gruntą „**Tikkurila Rostex Super**“.
- Dažykite kelis plonus sluoksnius, kad dažytas paviršius kuo greičiau išdžiūtų ir liktų tolygus. Jeigu dažysite per storai, paviršius liks lipnus, o išdžiuvęs - nelygus.
- Jeigu pageidaujate dažymo darbus tęsti sekančią dieną, teptuką laikykite sandariai uždarytame polietiliniame maišelyje.

» Baigus darbus «

- Leiskite apdorotam paviršiui išdžiūti. Nepakanka leisti išdžiūti tik paviršiui, galutinis džiūvimas dažuose vyksta ir toliau ir priklausomai nuo dažų sluoksnio storio gali trukti iki keturių savaičių.
- Jeigu nesunaudojate visų dažų, uždarykite indą sandariai. Atidarytame inde dažai neišliks kokybiški.
- Skystas dažų atliekas perduokite į pavojingų atliekų surinkimo punktą. Tuščius ir sausus dažų indus galite išmesti į sąvartyną.
- Stebėkite apdorotų paviršių būklę ir laiku atlikite pataisymus! Dengiančių dažų atveju intervalas tarp darbų yra ilgesnis nei atvejais, kai mediena yra apdorojama impregnantu.