



## Mineraliniais (silikatiniais) dažais dažytų fasadų perdažymas

1. Nuo paviršiaus nuvalykite atšokusius dažus ir tinką.
2. Apipelijusias, samanomis padengtas ir pan. vietas kryptimi iš viršaus į apačią apdorokite „**Tikkurila Homeenpoisto**“ valikliu pagal naudojimo instrukciją. Paviršių nuskalaukite vandeniu.
3. Paviršiuje atsiradusius plyšius ir nelygumus išlyginkite naudodami kiek galima artimesnį sudėtimi skiedinį. Tinko džiuvimo ir kietėjimo laikas priklauso nuo naudoto tinko sudėties (kalkių, cemento santykio), oro temperatūros, santykinės oro drėgmės ir tinkuoto paviršiaus storio.
4. Taisytinias vietas gruntuokite fasadinių dažų „**Hansa Silicate**“ ir „**Hansa Noobel Primer**“ mišiniu (santykiu 1:2).
5. Mažiausiai 1-2 kartus, neanksčiau kaip praėjus 12 valandų po gruntavimo, perdažykite neatskiestais fasadiniais dažais „**Hansa Silicate**“.
5. Darbo priemones išplaukite vandeniu.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/iso-res-darbai/mineraliniai-ir-muriniai-fasadai/anksciau-dazyti-mineraliniai-ir-tinkuoti-pavirsiai/anksciau-mineraliniais-silikatiniais-dazais-dazyti-fasadai/>