



Polimeriniais (organiniais) dažais dažytų fasadų perdažymas



1. Mechaniniu būdu pašalinkite atsilupusį ir silpnai sukibusį dažų sluoksnį taip, kad nepažeistumėte pagrindo. Pašalinkite ir silpnai sukibusius tinko sluoksnius. Atverkite visus plyšius.



2. Nešvarius paviršius atsargiai nuplaukite aukšto slėgio purkštuvu nenaudodami plovimo priemonių. Apipelijusias, samanomis padengtas ir pan. vietas kryptimi iš viršaus į apačią apdorokite „**Tikkurila Homeenpoisto**“ valikliu pagal naudojimo instrukciją. Paviršių nuskalaukite vandeniu.



3. Paviršiuje atsiradusius plyšius ir nelygumus išlyginkite naudodami kiek galima artimesnį sudėtimi skiedinį. Leiskite pataisymams išdžiūti.

4. Taisytinias vietas gruntuokite „**Hansa Noobel Primer**“ mišiniu laikydamiesi pateiktos naudojimo instrukcijos. Paruošt mišinį **snaudokite per 24 valandas**.

5. Dažykite vieną kartą **ne anksčiau kaip praėjus 12 valandų** neatskiestais fasadiniais dažais „**Hansa Noobel**“.



6. Darbo priemones išplaukite vandeniu.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/isores-darbai/mineraliniai-ir-muriniai-fasadai/anksčiau-dazyti-mineraliniai-ir-tinkuoti-pavirsiai/anksčiau-polimeriniais-organiniais-dazais-dazyti-fasadai/>