



Mineralinio plaušo plokščių paviršių dažymas

Svarbu! Mineralinio pluošto plokščių paviršius **galima dažyti praėjus 6 mėnesiams** nuo jų montavimo.

1. Nuo paviršiaus nuvalykite dulkes, nešvarumus ir druskas.
2. Uždenkite paviršius, kurių nepageidaujate dažyti.
3. Apipelijusias, samanomis padengtas ir pan. vietas kryptimi iš viršaus į apačią apdorokite „**Tikkurila Homeenpoisto**“ valikliu pagal naudojimo instrukciją. Paviršių nuskalaukite vandeniu.
4. Prieš dažydami fasadiniais dažais „**Hansa Noobel**“, impregnuokite paviršių „**Hansa Noobel Primer**“ ir vandens mišiniu (santykiu 1:19). Leiskite pagrindui išdžiūti mažiausiai 12 valandų. Du sluoksnius nudažykite fasadiniais dažais „**Hansa Noobel**“. Dažydami fasadiniais dažais „**Hansa Facade**“, gruntuokite paviršių su 10% vandens atskiestais dažais „**Hansa Facade**“. Leiskite pagrindui išdžiūti **mažiausiai 12 valandų**. Po to paviršių dar kartą nudažykite neskiestais dažais „**Hansa Facade**“.
5. Darbo priemones išplaukite vandeniu.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/isores-darbai/mineraliniai-ir-muriniai-fasadai/patarimai/baugus-darbus/>