



Betoninių paviršių dažymas

Svarbu! Naujus betoninius paviršius galima dažyti pasibaigus pirmajam šildymo sezonui.

1. Nuo paviršiaus nuvalykite dulkes, nešvarumus ir druskas.
2. Uždenkite paviršius, kurių nepageidaujate dažyti.
3. Apipelijusias, samanomis padengtas ir pan. vietas kryptimi iš viršaus į apačią apdorokite „**Tikkurila Homeenpoisto**“ valikliu pagal naudojimo instrukciją. Paviršių nuskalaukite vandeniu.
4. Mechaniniu būdu, pavyzdžiui, smėliarove, pašalinkite nuo paviršiaus kietą ir blizgų cemento klijų sluoksnį.
5. Nuo metalinių dalių nušveiskite rūdis ir padenkite tuos plotelius gruntiniais antikoroziniais metalo dažais „**Tikkurila Finnseco-KOR**“.
6. Paviršiuje atsiradusius plyšius ir nelygumus išlyginkite naudodami kiek galima artimesnį sudėtimi skiedinį. Tinko džiuvimo ir kietėjimo laikas priklauso nuo naudoto tinko sudėties (kalkių, cemento santykio), oro temperatūros, santykinės oro drėgmės ir tinkuoto paviršiaus storio.
7. Prieš dažydami fasadiniais dažais „**Hansa Noobel**“, impregnuokite paviršių „**Hansa Noobel Primer**“ ir vandens mišiniu (santykiu 1:19). Leiskite pagrindui išdžiūti mažiausiai 12 valandų. Du sluoksnius nudažykite fasadiniais dažais „**Hansa Noobel**“. Dažydami fasadiniais dažais „**Hansa Facade**“, gruntuokite paviršių **su 10% vandens** atskiestais dažais „**Hansa Facade**“. Leiskite pagrindui išdžiūti mažiausiai 12 valandų. Po to paviršių dar kartą nudažykite neskiestais dažais „**Hansa Facade**“.
8. Darbo priemones išplaukite vandeniu.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/isores-darbai/mineraliniai-ir-muriniai-fasadai/patarimai/betoniniu-pavirsiu-dazymas/>