



Dažymas ant lengvo kalkių ir cemento tinko



1. Nuo paviršiaus nuvalykite dulkes, nešvarumus ir druskas.

2. Uždenkite paviršius, kurių nepageidaujate dažyti.

3. Apipelijusias, samanomis padengtas ir pan. vietas, kryptimi iš viršaus į apačią, apdorokite „**Tikkurila Homeenpoisto**“ valikliu pagal naudojimo instrukciją. Paviršių nuskalaukite vandeniu.



4. Paviršiuje atsiradusius plyšius ir nelygumus išlyginkite naudodami kiek galima artimesnį sudėtimi skiedinį. Tinko džiuvimo ir kietėjimo laikas priklauso nuo naudoto tinko sudėties (kalkių, cemento santykio), oro temperatūros, santykinės oro drėgmės ir tinkuoto paviršiaus storio.

5. Gruntuokite pagrindus metodu „šlapias ant šlapio“ naudodami „**Hansa Silicate Primer**“ ir vandenį santykiu (1:1).

6. Tarpiniam dažymui naudokite „**Hansa Silicate**“ ir „**Hansa Silicate Primer**“ mišinį (2:1).

7. Vieną kartą dažykite fasadiniais dažais „**Hansa Silicate**“.

Svarbu! Tarp dažymų leiskite paviršiaus džiūti ne trumpiau kaip vieną parą.



8. Darbo priemones išplaukite vandeniu.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/iso-res-darbai/mineraliniai-ir-muriniai-fasadai/patarimai/dazymas-ant-lengvo-kalkiu-ir-cemento-tinko/>