



## Dažymas ant polimerinio tinko

1. Nuo paviršiaus nuvalykite dulkes, nešvarumus ir druskas.
2. Uždenkite paviršius, kurių nepageidaujate dažyti.
3. Apipelijusias, samanomis padengtas ir pan. vietas kryptimi iš viršaus į apačią apdorokite „**Tikkurila Homeenpoisto**“ valikliu pagal naudojimo instrukciją. Paviršių nuskalaukite vandeniu.
4. Paviršiuje atsiradusius plyšius ir nelygumus išlyginkite naudodami kiek galima artimesnį sudėtimi skiedinį. Tinko džiuvimo ir kietėjimo laikas priklauso nuo naudoto tinko sudėties (kalkių, cemento santykio), oro temperatūros, santykinės oro drėgmės ir tinkuoto paviršiaus storio.
5. Prieš dažydami fasadiniais dažais „**Hansa Noobel**“, impregnuokite paviršių „**Hansa Noobel Primer**“ ir vandens mišiniu (santykiu **1:19**). Leiskite pagrindui išdžiūti mažiausiai **12 valandų**. Du sluoksnius nudažykite fasadiniais dažais „**Hansa Noobel**“. Dažydami fasadiniais dažais „**Hansa Facade**“, gruntuokite paviršių su **10%** vandens atskiestais dažais „**Hansa Facade**“. Leiskite pagrindui išdžiūti mažiausiai **12 valandų**. Po to paviršių dar kartą nudažykite neskiestais dažais „**Hansa Facade**“.
6. Darbo priemones išplaukite vandeniu.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/isores-darbai/mineraliniai-ir-muriniai-fasadai/patarimai/dazymas-ant-polimerinio-tinko/>