



## Tirpiklio pagrindo dažais dažytų medinių baldų perdažymas



1. Šepečiu nuo paviršiaus nuvalykite dulkes ir nešvarumus. Gremžtuku pašalinkite nuo medienos sakus.

2. Paviršius nuplaukite priemone „**Special Clean**“ pagal etiketėje pateiktas instrukcijas. Gerai išskalaukite ir palaukite, kol išdžius.

3. Nušlifaukite senus, stipriai sukibusius dažus, kad paviršius taptų matinis ir šepečiu nuvalykite šlifavimo dulkes.

4. Padenkite sakų sunkimosi vietas medienos izoliaciniu gruntu „**Tikkurila Multistop**“.



5. Gruntuokite švarų arba katalitiniu laku ar dažais dengtą paviršių gruntiniais dažais „**Special Primer**“, kuriuos atskieskite iki 5% skiedikliu „**Special Solvent**“.

6. Jeigu reikia, nelygumus užglaistykite glaistu „**Vivacolor Snickeri**“.

Nušlifaukite išlygintas vietas švitriniu popieriumi ir šepečiu pašalinkite šlifavimo dulkes.



7. Apdorojant galite rinktis vieną iš dviejų variantų. Gruntuokite paviršius „**Special Primer**“ gruntiniais dažais ir dažykite 2 kartus dažais „**Green Line Furniture 30**“, kurių pirmą sluoksnį atskieskite iki 10% vandens.



8. Darbo priemones išvalykite laikydamiesi etiketėje nurodytų instrukcijų.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/vidaus-darbai/baldai/anksciau-dazyti-baldai/anksciau-tirpikliu-pagrindo-dazais-dazyti-mediniai-baldai/>