



Patarimai prieš dažymą, dažymo metu ir baigus darbus

» Prieš pradėdant darbus «

- Pirmiausiai perskaitykite instrukcijas, nurodytas gaminio etiketėje.
- Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas, oro temperatūra nuo **+5 iki +23 °C**, o santykinė oro drėgmė **neturėtų viršyti 80 %**. Dažymo metu venkite skersvėjo ir labai aukštos temperatūros (virš +28°C).
- Dažydami baldus, apsaugokite paviršius, kurių neplanuojate dažyti.
- Jeigu dažote baldų detales, pirmiausiai nudažykite vidines profilio dalis, po to aplinkui esančias dalis.
- Jeigu medinius paviršius apdorojate pusiau skaidria priemone, paviršiaus galutinis atspalvis priklausys nuo medienos rūšies, kietumo, pradinio atspalvio bei užteptų sluoksnių skaičiaus. Išbandykite dažus ant nedidelio paviršiaus, kad įsitikintumėte atspalvio tinkamumu!
- Jeigu naudojate pusiau skaidrią priemonę, tolygų rezultatą pasieksite jeigu rąstą ar lentą apdorsite vienu metus, išilgai medienos tekstūros rašto.
- Dažus ant didelių paviršių pirmiausiai galima tepti mohero voleliu ir po to išlyginti teptuku.

» Dažymo metu «

- Prieš naudojimą ir dažymo metu dažus reikia retkarčiais pamaišyti.
- Jeigu oras labai sausas, vandens pagrindo dažai išdžius dažymo metu, dėl to venkite dažyti labai karštą ir sausą dieną.
- Jeigu pageidaujate dažymo darbus tęsti sekančią dieną, teptuką laikykite sandariai uždarytame polietiliniame maišelyje.
- Naudokite kokybiškas darbo priemones. Kokybiškas teptukas gerai dengia, nepalieka ant pagrindo šerių, o dažytas paviršius lieka tolygus.
- Nepamirškite, kad tikrasis atspalvis bus matomas tik po to, kai išdžius dažai.

» Baigus darbus «

- Jeigu nesunaudojate visų dažų, sandariai uždenkite dangtelį. Neuždengti dažai neišsaugo savo savybių ilgo laikymo metu.
- Skystas dažų atliekas perduokite į pavojingų atliekų surinkimo punktą. Tuščius ir sausus dažų indus galite išmesti į sąvartyną.
- Baigus dažyti, paviršiaus negalima labai stipriai apkrauti, nes dažai pasiekia galutinį kietumą ir atsparumą susidėvimams normaliomis sąlygomis maždaug praėjus 1 mėnesiui. Jeigu pagrindą reikia valyti anksčiau, tai reikia atlikti labai atsargiai, naudojant vandenyje sudrėkintą kempinę ar skudurėlį.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/vidaus-darbai/baldai/anksciau-nedazyti-baldai/lakavimas/>