

Vivacolor LH White

Белая лёгкая шпаклёвка

- Водоразбавляемая
- Белая
- Хорошо наполняет
- Легко наносится и разравнивается
- Легко шлифуется



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объекты применения	Стены и потолки в сухих помещениях. Подходит для сплошного шпаклевания и заполнения трещин и дыр на бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных и загрунтованных древесно-волоконистых и древесно-стружечных поверхностях. Шпаклёвка легко наносится и разравнивается.	
Связующее	Акрил сополимер	
Наполнитель	Доломит, лёгкий наполнитель	
Размер частицы	0,15 мм, макс.	
Толщина слоя	4 мм, макс.	
Адгезия	0,50 Н/мм ²	
Цвет	Белая	
Расход (при нанесении в один слой)	~1 л/м ² - при толщине слоя 1 мм	
Способ нанесения	Металлический шпатель, распылитель	
Время высыхания (+23 °С, RH 50%)	1 мм - 2-3 часа. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха высыхание шпаклёвки замедляется.	
Очистка рабочих инструментов	Вода	
Хранение	Беречь от замерзания и прямых солнечных лучей!	
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 1 год с даты изготовления продукта (см. на упаковке).	
Сод. сухого вещества	Прибл. 62 % м/м.	
Плотность	Прибл. 1,2 кг/л (ISO 2811).	
Упаковка	3 л; 10 л ведро; 15 л пластиковый мешок	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть чистящим средством *Special Clean*, сполоснуть и дать высохнуть. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль от шлифовки. Слабые, пыльные поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской *Special Primer*.

Ранее окрашенные поверхности:

Очистить поверхность от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть чистящим средством *Special Clean*, сполоснуть и дать высохнуть. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль от шлифовки. Слабые, пыльные поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской *Special Primer*.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Чистая и сухая поверхность, температура воздуха от +5 °С до +28 °С, относительная влажность воздуха ниже 80%. При нанесении материала избегать сквозняков.

НАНЕСЕНИЕ

Шпаклевать металлическим шпателем или распылителем. Швы и трещины усилить бумажной или стекловолоконной лентой для швов. После высыхания зашпаклёванную поверхность отшлифовать и удалить пыль. При шлифовке защитить глаза и дыхательные пути от пыли. При необходимости нанести второй слой шпаклёвки.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов остатки шпаклёвки и вымыть водой сразу после окончания работы.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Избегать попадания продукта в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие остатки продукта утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства. Содержит: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и метил-2Н-изотиазол-3-он. смесь (3:1). Может вызвать аллергическую реакцию кожи.

CE	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
14	
No. VC-14-08b	
EN 15824:2009	
Internal plaster based on organic binders	
Reaction to Fire	A2-s1,d0
Release of dangerous substances	NPD
Adhesion:	≥ 0,30 MPa

ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от замерзания!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.vivacolor.ee

Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, э-почта: info.ee@tikkurila.com

