

Kolorex Akva

Veepõhine kaitsev puidupeits

- Kaitseb puitu UV-kiirguse ja niiskuse eest
- Toob esile puidu kauni struktuuri
- Kuivab kiiresti
- Vähesese lõhnaga



TEHNILISED ANDMED		
Kasutuskoht	Saetud ja hõõveldatud voodrilauad, palkpinnad, aiad, ukсед, aknad ja muud välistingimustesse jäävad puitpinnad. Sobib uutele ja varem puidukaitsevahendi või peitsiga töödeldud puitpindadele ning termotöödeldud puidule. Mitte kasutada kasvuhoonete sisepindadel.	
Katvus 1x	4-8 m ² /l - saetud puitpinnal, 8-12 m ² /l – hõõveldatud puit- ja palkpinnal.	
Töövahendid	Pintsel või värvipihusti.	
Toonimine	Toonitav <i>Tikkurila puidukaitsevahendite</i> värvikaardi järgi. Toonitud värvi ümber ei vahetata. NB! Puitpinna UV-kiirguse eest kaitsmiseks on vajalik toote toonimine. Lõplik toon tuleb välja peale peitsitud pinna kuivamist, tooni täpsus sõltub pealekandmismeetodist ja puiduliigist.	
Alusvärvid	EP -alusvärv.	
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	2-4 tundi - puutekuiv, 24 tundi - ülevärvitav. Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.	
Töövahendite puhastamine, vedeldi	Vesi.	
Säilitamine	Kaitsta külma eest!	
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras kuni parim enne kuupäevani (valmistamise / parim enne kuupäeva vaata pakendilt).	
Kuivaine sisaldus	u. 22% .	
Tihedus	u 1,0 kg/l (ISO 2811) .	
Pakendid	0,9 L; 2,7 L; 9 L.	

KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud pind *Special Clean* vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud, mustunud või siniseks tõmbunud pind töötle *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusjärgus puiduimmutusainega *Kolorex Protekt*.

Varem värvitud pind:

Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese määrdunud pind *Special Clean* vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud, mustunud või siniseks tõmbunud pind töötle *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi puhta puiduni puhastatud pind puiduimmutusainega *Kolorex Protekt*.

PEITSIMISTINGIMUSED

Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus 80%. Välti värvimist kuuma ilmaga ja otsese päikese käes.

PETSIMINE

Sega puidupeitsi *Kolorex Akva* enne kasutamist ja kasutamise ajal hoolikalt. Ühtlase toonierinevusteta pinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud puidupeitsi. Töötle 1-2 korda pintsliga või värvipihustiga. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. **NB!** Enne peitsimise alustamist kata kinni ümbritsevad taimed ja põõsad, et kaitsta neid puidupeitsi pritsmete eest.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne peits, pese koheselt veega.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab: 3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaati ja koobalt bis (2-etiülheksanoaati). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Vältida keskkonda sattumist. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/e) 130 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvitootes 130 g/l.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

TOOTE LISAINFO

www.vivacolor.ee

