

Villa Akva

Veepõhine matt puitmajavärv

- **UUS!** Ilmastikukindel kuni 15 aastat
- Mustust ja vett hülgav värvipind
- Väga hea tooni- ja läikestabiilsusega
- Lai toonivalik – kuni 84 000 värvitooni
- Eriti sobiv peensaetud laudise värvimiseks
- Sobib ka varem lahustipõhise värviga värvitud pinnale



TEHNILINE INFO

Kasutuskoht	Veepõhine õlisisaldusega puitmajavärv uute ja varem värvitud saetud või hõõveldatud puitpindade värvimiseks (voodrilauad, aiad jm). Sobib uutele ning varem akrülaat, õli- ja alküüdvärviga värvitud puitpindadele välitingimustes ning termotöödeldud puidule. Toode annab pindadele ilmastikukindluse kuni 15-ks aastaks.
Läige	Matt
Katvus 1x	4-6 m ² /l - saetud puitpinnal, 7-9 m ² /l - hõõveldatud või varem värvitud puitpinnal.
Toonimine	Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida <i>Tikkurila Puiduvärvide</i> või <i>Facade</i> värvikaardi järgi (A- ja C- alusvärv). Toonitud värvi ümber ei vahetata.
Alusvärv	A- ja C- alusvärv.
Töövahendid	Pintsel või värvipihusti ava läbimõõduga 0,018" - 0,023" ehk 0,460 - 0,580 mm.
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	1 tund – puutekuiv, 2-4 tundi – värvimiskuiv. Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.
Töövahendite puhastamine, vedeldi	Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 10% värvi mahust.
Säilitamine	Kaitsta külma eest!
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt. Sulge avatud nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.
Kuivaine sisaldus	u. 39%.
Tihedus	1,3 kg/l (ISO 2811), sõltuvalt alusvärvist ja värvitoonist.
Ilmastikukindlus	Hea, ka tööstuslikus kliimas.
Pakendid	0,9 L; 2,7 L; 11,7 L; 18 L



KASUTUSJUHEND

EELTÖÖTLUS

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Pese määrduvad pind puhastusvahendi *Special Clean* vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Hallitanud pind töötle *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi naelapead ja muud metallosad sobiva metallikruntvärviga. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusfaasis puiduimmutsainega *Villa Lasur Akva* või *Villa Protekt*. Krundi kruntvärviga *Villa Primer*, lisa üks kiht puitmajavärvi *Villa Akva* või värvi kaks kihti puitmajavärvi *Villa Akva'ga* ilma kruntvärvita *Villa Primer*. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

Varem värvitud pind:

Eemalda lahtine värv kaaprauaga ja harja pind terasharjaga puhtaks. Pese määrduvad pind puhastusvahendi *Special Clean* vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Hallitanud pind töötle *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Lihvi läikiv ja kõva värvipind matiks, eemalda lihvimistolm. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Metallpindadelt (naelapead jmt) eemalda rooste ja krundi sobiva metallikruntvärviga. Töötle eelnevalt värvitud pinnad 1-2 korda puitmajavärviga *Villa Akva* arvestades pinna olukorda ning värvierinevust. Kui varem värvitud pind on eelnevalt värvitud õlivärviga või tugevalt kulunud, krundi pind eelnevalt kruntvärviga *Villa Primer*. Akrülaatvärviga töödeldud pind värvi kaks korda puitmajavärviga *Villa Akva*. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

Tehases töödeldud pind:

Värvi 1-2 kihti puitmajavärviga *Villa Akva*. Pinnad, mis on välitingimustes olnud rohkem, kui 10 kuud, krundi eelnevalt kruntvärviga *Villa Primer*. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur +5 °C kuni +28°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga või otsese päikese käes.

VÄRVIMINE

Sega värvi *Villa Akva* enne kasutamist hoolikalt, esimese kihi värvimiseks võib värvi vajadusel vedeldada veega kuni 10% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 1-2 korda pintsli või värvipihustiga. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta survepesu. Kuna märgpuhastus võib muuta alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eraldada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Väga määrduvad pinna puhastamiseks kasuta *Tikkurila Talon Huoltipesu* vastavalt kasutusjuhendile. Pärast pesu loputa ja lase pinnal kuivada.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Jäätmekäitlus. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.



Sisaldab: 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni (OIT). HOIATUS. Võib esile kutsuda allergilise nahareaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida udu/pihustatud aine sissehingamist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekindaid. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab väikestes kogustes sensibiliseerivaid aineid: 1,2-bensotiasool-3 (2H) -ooni (BIT), reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni [EC nr. 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EC nr. 220-239-6] (3:1) (C (M) IT / MIT (3: 1)) ja 3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaati. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab: reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni [EC nr. 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EC nr. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)). Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedeleda jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värv on 130 g/l.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

Hoiatus

NB! Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte praktilistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie, kui tootja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest.

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgimüük: 650 1111, faks 650 1122, e-post: info.ee@tikkurila.com

