

Villa Lasur Akva

Kiiresti kuivav veepõhine puidulasuur

- ✓ **UUS!** Toonitav
- ✓ Kaitseb puitu niiskuse, päikesekiirguse ja mustuse eest
- ✓ Kaks ühes – kaitse ja immuta
- ✓ Sobib immutamiseks Villa Akva ja Villa Ultima alla
- ✓ Vähendab puidu pragunemist
- ✓ Toob esile puidu struktuuri
- ✓ Kuivab kiiresti
- ✓ Peaaegu lõhnatu



TEHNILISED ANDMED	
Kasutuskoht	Uute ja varem puidukaitsevahendiga töödeldud saetud ja hõõveldatud puitpindadele välistingimustes (voodrilauad, palkpinnad, aiad, ukсед, aknad, aiamööbel jm). Sobib ka termotöödeldud puidule. Mitte kasutada kasvuhoone sisepindadel.
Katvus 1x	12-14 m ² /l puitpinna ühekordsel töötlemisel.
Töövahendid	Pintsel (Anza Elite Outdoor brush), või värvipihusti.
Toonimine	Toodet võib kasutada läbipaistvana kruntimisel või toonida Valtti värvikaardi järgi. NB! Puitpinna UV-kiirguse eest kaitsmiseks on vajalik toote toonimine. Lõplik toon tuleb välja pärast pinna kuivamist, tooni täpsus sõltub pinnale kandmise meetodist ja puiduliigist.
Alusvärvid	EP -alusvärv.
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	10-60 min - puutekuiv 60 min - ülevärvitav
Töövahendite puhastamine, vedeldi	Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega.
Säilitamine	Kaitsta külma eest!
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras kuni parim enne kuupäevani (valmistamise / parim enne kuupäeva vaata pakendilt).
Kuivaine sisaldus	u. 10% .
Tihedus	u 1,0 kg/l (ISO 2811).
Pakendid	0,9 L; 2,7 L; 9 L.



KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud pind Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud, mustunud või sinetunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada.

Varem värvitud pind:

Eemalda lahtine vana värv ja puhasta pind tolmust ning mustusest puhastusvahendiga Special Clean. Hallitanud, mustunud või sinetunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus 80%. Väldi värvimist kuumaga ja otsese päikese käes.

LASUURVÄRVIMINE

Sega Villa Lasur Akva hoolikalt enne kasutamist. Väldi vahu teket. Vajadusel vedelda veega. Lase tootel settida enne kasutamist. Töötle 1-2 korda pintsliga või värvipihustiga. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Taimed ja põõsad kata kinni, et kaitsta neid puidulasuuri pritsmete eest.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne peits, pese koheselt veega.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Vältida sattumist keskkonda. 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu ja 3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu. Kanda kaitsekindaid.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

TOOTE LISAINFO

www.vivacolor.ee

NB! Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte praktiistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie, kui tootja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest.

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgimüük: 650 1111, faks 650 1122, e-post: info.ee@tikkurila.com

