

Villa Ultima

Veepõhine puidukaitsevärv

- **UUS!** Ilmastikukindel kuni **15** aastat
- Moodustab mustust ja vett hülgava värvipinna
- Väga hea tooni- ja läikestabiilsusega
- Toonitav kuni 84 000 värvitooni
- Kattev värv, mis jätab puidutekstuuri aimatavaks
- Sobib suurepäraselt hooldusvärvimiseks
- Lihtsalt kasutatav



TEHNILINE INFO	
Tooteinfo	Villa Ultima on poolmatt veepõhine alküüdiga tugevdatud puidukaitsevärv välistöödeks. Värv moodustab mustust ja vett hülgava pinna ja kaitseb puitu ilmastikumõjude eest kuni 15 aastat. Värvipind jääb elastne ning jätab puidu tekstuuri aimatavaks. Säilitab väga hästi läiget ja värvitooni.
Kasutuskoht	Uute ja varem puidukaitsevahendiga töödeldud saetud, hõõveldatud ja surveküllastatud puitpindade värvimiseks välistingimustes (puitfassaadid, aiad jm). Sobib ka palkpindade ja termotöödeldud puidu värvimiseks.
Läige	Poolmatt.
Katvus 1x	4-6 m ² /l - saetud puitpinnal, 8-10 m ² /l - hõõveldatud või siledal puitpinnal.
Toonimine	Värvi võib kasutada valgena (VVA-alusvärv) või toonida <i>Tikkurila Puiduvärvide</i> või <i>Vinha</i> värvikaardi järgi (VVA- ja VC- alusvärv). Toonitud värvi ümber ei vahetata.
Alusvärvid	VVA- ja VC-alusvärv.
Töövahendid	Pintselsel või värvipihusti ava läbimõõduga 0,018" - 0,023" ehk 0,460 - 0,580 mm.
Kuivamisaeg (+23°C, RH 50%)	1 tund – puutekuiv, 2 tundi – värvimiskuiv. Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.
Töövahendite puhastamine, vedeldi	Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 10% värvi mahust.
Säilitamine	Kaitsta külma eest!
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote pakendil märgitud valmistamisajast.
Kuivaine sisaldus	u. 30-37%.
Tihedus	1,1-1,2 kg/l (ISO 2811)
Ilmastikukindlus	Hea, ka tööstuslikus kliimas.
Pakendid	0,9 L; 2,7 L; 9L; 18 L (VVA-alusvärv); 0,9 L; 2,7 L; 9L (VC-alusvärv).



KASUTUSJUHEND

EELTÖÖTLUS

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Pese määrdunud pind puhastusvahendi *Special Clean* vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Hallitanud pind töötle *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi naelapead ja muud metallosad sobiva metallikruntvärviga. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusfaasis puiduimmutusainega *Villa Lasur Akva* või *Villa Protekt*, eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

Varem värvitud pind:

Eemalda lahtine puidukaitsevahend lihvimise või terasharjamise teel. Pese määrdunud pind puhastusvahendi *Special Clean* vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Hallitanud pind töötle *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Metallpindadelt (naelapead jmt) eemalda rooste, krundi sobiva metallikruntvärviga. Töötle puhta puiduni puhastatud pind puiduimmutusainega *Villa Lasur Akva* või *Villa Protekt*.

VÄRVIMINE

Sega värvi *Villa Ultima* enne kasutamist hoolikalt, esimese kihi värvimiseks võib värvi vajadusel vedeldada veega kuni 10% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 2-3 korda pintli või värvipihustiga. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

Hooldusvärvimine

Teosta *Villa Ultima* hooldusvärvimine *Villa Ultima* värviga. Üks värvikiht on piisav. Veendu eelnevalt pinna olukorras.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga või otsese päikese käes.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta survepesu. Kuna märgpuhastus võib muuta alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eraldada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusvastase puhastusvahendi *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahust. Peale töötlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvärvimine.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Sisaldab: 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni (OIT). HOIATUS. Võib esile kutsuda allergilise nahareaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida udu/pihustatud aine sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab väikestes kogustes sensibiliseerivaid aineid: 1,2-bensisotiasool-3 (2H)-ooni (BIT), reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni [EC nr. 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EC nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) ja 3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaati. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab: reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni [EC nr. 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EC nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedeleda jäädig ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värv on 130 g/l.

NB! Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte praktiistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie, kui tootja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest.

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgituumük: 650 1111, faks 650 1122, e-post: info.ee@tikkurila.com



TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

Hoiatus



NB! Üalaloodud andmed on kontrollitud ja õiged tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte praktilistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie, kui tootja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest.

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgimüük: 650 1111, faks 650 1122, e-post: info.ee@tikkurila.com

